

INSTALLATIEADVIES SOLID 701 EN 702

Het leggen van de parketvloer moet in principe altijd het laatste werk zijn in een project om beschadiging van het oppervlak te voorkomen.

Inspectie van product

Bij ontvangst van het product dienen er een aantal inspecties verricht te worden. Zo moet er gekeken worden of het product tijdens transport beschadigd is of andere omstandigheden voorgevallen zijn waardoor de vloerdelen niet naar tevredenheid ontvangen zijn. Ook adviseren wij het materiaal te controleren op vochtgehalte.

Bamboe is een natuurproduct, variaties in kleur en structuur binnen een levering zijn mogelijk.

Voor installatie adviseren wij het product tenminste twee dagen te acclimatiseren op temperatuur in verband met eventuele grote temperatuurverschillen tussen opslag en verwerkruimte. Het product dient vlak te liggen, in de (afgesloten) verpakking, bij een temperatuur van 18°-20°C (50-65% luchtvochtigheid).

Ondervloer

De basisvloer moet vlak, zonder scheuren, droog en schoon zijn. Een te hoog of extreem laag vochtgehalte heeft een negatieve invloed op het parket. De maximale toelaatbare vochtgehalten van de ondervloeren zijn: Zand-cement 1,8%, Spaanplaat 7-9% en Anhydriet 0,3%.

Werkruimte

Vooraf gaande aan het werk dient een hygrometing verricht te worden door middel van een hygrostaat. De meest wenselijke kamertemperatuur bedraagt 18-20°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50 - 65%. Bij een te lage relatieve vochtigheid adviseren wij de ruimte te bevochtigen en in een ruimte met een te hoge relatieve vochtigheid te ontvochtigen. Let hierbij op dat de grootte van de ruimte mede bepalend is voor de nauwkeurigheid waarin deze metingen gedaan worden. Hoe groter de ruimte, des te nauwkeuriger de meting verricht dient te worden.

Legadvies

Bij de installatie van dit type vloer, adviseren wij in wildverband te leggen, zo verkrijgt men een mooie natuurlijke vloer met een licht kleurschakering. Ook het mixen uit verschillende dozen wordt aangeraden.

Bij zwevende plaatsing zijn er beperkingen wat betreft de breedte van de vloer. Deze legmethode is geschikt voor een maximale breedte van vijf tot zes meter.

Deze parketsoort kan ook direct op de ondervloer worden verlijmd indien deze voldoende vlak, droog, schoon en trekvast is. Het is vaak raadzaam een tussenvloer (bv. spaanplaat, multiplex) te plaatsen om problemen met de ondervloer te ondervangen. Voor het vol verlijmen van dit type bamboe aan de basisvloer is de traditionele manier van verlijmen van belang. Daarom adviseren wij een advies op maat te laten maken door uw parketleverancier of lijmleverancier. Voor verlijming op een tussenvloer van zowel spaanplaat broodjes als mozaïek eiken raden wij een silaan-gemodificeerde polymeer aan van het merk Ardex, de "Premium AF2420" of een gelijkwaardig product.

Vloerverwarming

De toepassing van dit product in combinatie met vloerverwarming wordt afgeraden.

Onderhoud van uw vloer

Tijdens het gebruik dient het voorgeschreven onderhoudsadvies van het desbetreffende afwerkproduct nauwlettend te worden gevolgd. De schoonheid van de vloer zal flink worden verlengd als de juiste reinigings- en onderhoudsmiddelen met bepaalde intervallen worden gebruikt.

Meubilair en stoelen dienen te worden voorzien van vilt om beschadiging van de afwerklaag te voorkomen.

Uitvoering van installatie is afhankelijk van omstandigheden. Daarom geldt dit installatievoorschrift als handleiding om de mogelijkheden van het product aan te geven. De uitvoering en interpretatie liggen geheel in handen van de uitvoerende partij. Hierdoor kan dit voorschrift niet als bindend worden beschouwd.